



PHOENIX

Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG

Stromberger Straße 201 • D-59269 Beckum

Telefon (0 25 21) 847-0
Telefax (0 25 21) 847-50

Labor
Tel.: 0 25 21 / 847 27

Prüfzeugnis

Erzeugnis: **Hochofenzement DIN 1164 CEM III/A 42,5 N-NA**

Zeitraum: **Oktober-Dezember 2011**

1. Ergebnis der Eigenüberwachung: mechanische und physikalische Eigenschaften

(Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Erstarrungszeit	Beginn Wasseranspruch	min	170
		Gew. %	30,4
Mahlfeinheit	Spezifische Oberfläche nach Blaine Siebrückstand 90µm	cm ² /g	4190
		Gew. %	0,2
Druckfestigkeit	nach 2 Tagen	MPa	25,7
	nach 7 Tagen		38,8
	nach 28 Tagen		60,2
Hydratationswärme		J/g	-

2. Ergebnis der Eigenüberwachung: chemische Eigenschaften

(Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Sulfat als SO ₃	Gew. %	2,9
Chlorid		<0,1
Na ₂ O-Äquivalent		0,7
Hüttensandgehalt		45
Chrom(VI)	ppm	<2

O. Bublitz

O. Bublitz
Laborleiter

Beckum, 02.02.12