



PHOENIX

Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG
Stromberger Straße 201 · D-59269 Beckum

Telefon (0 25 21) 847-0
Telefax (0 25 21) 847-50

Labor
Tel.: 0 25 21 / 847 27

Prüfzeugnis

Erzeugnis: **Portlandhüttenzement CEM II/A-S 42,5 N**

Zeitraum: **April – Juni 2020**

1. Ergebnis der Eigenüberwachung: mechanische und physikalische Eigenschaften (Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Erstarrungszeit	Beginn	min	150
	Wasseranspruch	Gew. %	30,0
Mahlfeinheit	Spezifische Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4180
	Siebrückstand 90 µm	Gew. %	0,3
Druckfestigkeit	nach 2 Tagen	MPa	33,4
	nach 28 Tagen		57,7
Hydratationswärme		J/g	-

2. Ergebnis der Eigenüberwachung: chemische Eigenschaften (Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Sulfat als SO ₃	Gew. %	2,9
Chlorid		<0,1
Na ₂ O-Äquivalent		0,7
Hüttensandgehalt		15
Chrom(VI)	ppm	<2

i.A. Bublitz

i.A. Bublitz
Laborleiter

Beckum, 11.09.20